检测报告

高耐磨抛丸机输送带 · 工厂检测报告

出口订单 · 发往越南

产品	高耐磨抛丸机输送带（橡胶履带）	规格	1400 mm × 4960 mm，厚 18 mm
批次号	260924	目的地	越南（出口订单）
结构	顶胶 8.5 mm / 帘布层 5.5 mm / 底胶 4 mm，边胶 15 mm	胶料	覆盖胶 / 缓冲层胶
检测日期	2026.09.24	检测地点	物理检测实验室，Hongkun 检测中心
取样	从皮带端部取样	实验室温度	23 ° C

序号	检测项目	检测内容	单位	要求	实测值	结果
1	覆盖胶	拉伸强度	MPa	≥ 20	20.5	合格
2		断裂伸长率	%	≥ 600	645	合格
3		300% 定伸应力	MPa	≥ 15	16.9	合格
4		硬度	邵尔 A	60 ± 5	62	合格
5		DIN 磨耗损失	mm ³	100 ± 5	90	合格
6		密度	Mg/m ³	1.12 ± 0.5	1.12	合格
7	粘合性能	帘布层间剥离 — 最低峰值	N/mm	≥ 3.2	6.8	合格
8		帘布层间剥离 — 平均值	N/mm	≥ 2.7	6.9	合格
9		顶胶（8.5 mm）与帘布层 — 最低峰值	N/mm	≥ 2.7	6.4	合格
10		顶胶（8.5 mm）与帘布层 — 平均值	N/mm	≥ 2.2	6.5	合格
11		底胶（4 mm）与帘布层 — 最低峰值	N/mm	≥ 2.1	6.2	合格
12		底胶（4 mm）与帘布层 — 平均值	N/mm	≥ 1.6	6.4	合格
13	外观质量	外观质量	—	无可见缺陷	优良	合格
结论					合格	

接头与长度

· 无缝接头 — Hongkun 专利接头（中国实用新型专利 CN 211589771 U），成品带表面不可见接头位置。

· 长度精度 — 成品带长度与客户图纸相差不超过 1 cm（10 mm）。

备注

1. 检测仪器：拉力试验机、邵尔 A 硬度计、DIN 磨耗试验机、电子密度天平、厚度规、钢尺。
2. 粘合值为所有试样的最低峰值和平均值。

本报告为 Hongkun 针对出口越南生产订单出具的厂内检测报告。客户信息已隐去。如需订单报告，请联系我们索取。

报告核验：可访问 hongkunbelting.cn/inquiry/ 联系我们，并提供批次号 260924 核实 Hongkun 报告真伪。
缺少 Hongkun 抬头或数据被更改的副本均无效。