检 测 报 告

大倾角挡边输送带 · 工厂检测报告

计划编号	260931	规格	EE200 大倾角挡边输送带 B1000*4+2G（4+2） S160 TC140-252-550
长度	46.5 m	检测日期	2026.09.30
检测温度 / 湿度	23 ° C，55%	检测标准	HG/T 4062-2023

序号	检测项目	单位	要求	实测值	结果
1	纵向全厚度拉伸强度	N/mm	≥ 750	800	Pass
2	参考载荷下伸长率	%	≤ 4	1.0	Pass
3	粘合强度：顶胶与织物层	N/mm	≥ 3.5	8.9	Pass
4	粘合强度：底胶与织物层	N/mm	≥ 3.5	8.6	Pass
5	层间粘合强度	N/mm	≥ 4.5	9.7	Pass
6	覆盖胶	MPa	≥ 18	18.3	Pass
7		%	≥ 350	590	Pass
8		mm^3	≤ 120	90	Pass
9	挡边	MPa	≥ 18	18.7	Pass
10		%	≥ 400	617	Pass
11		mm^3	≤ 90	77	Pass
12		N/mm	≥ 8	14.29	Pass
结论				Pass	

备注

1. 6 个带覆盖胶试样进行火焰测试：总燃烧时间 31.54 秒（要求 ≤ 45 秒）；
   单次最长燃烧时间 5.81 秒（要求 ≤ 15 秒）；所有试样均未复燃。
2. 表面电阻：2.1×10^6 Ω（要求 ≤ 3×10^8 Ω）。

本报告为 Hongkun 针对发往印度客户的生产订单出具的厂内检测报告。客户信息已隐去。
如需订单检测报告，可向我们索取。

报告核验：请访问 hongkunbelting.cn/inquiry/ 联系我们，并提供计划编号 260931 核实报告真伪。
缺少 Hongkun 抬头或数据被更改的副本均无效。